

Cikkszám:	Megnevezés:	Szín	ME	Leírás:	Technológiai paraméterek:	Előnyök:
773.3.0050	EVA ragasztó (töltőanyag mentes granulátum)	TRANSPARENTS	20 kg / zsák	Automata élzáró gépen, primérezett élanyag ragasztásához (ABS, PVC, PMMA, PP), valamint furnér és papír élzáróhoz.	Üzemi hőfok: 170-200 °C Előtolási sebesség: 10-30 m/min Hőállóság: 110 °C-ig	Jó olvadási tulajdonságok. Nagy kezdeti szilárdság. Szálásodásmentes. Nagyon tiszta feldolgozás.
774.4.1050	EVA ragasztó (granulátum töltőanyaggal)	FEHÉR	25 kg / zsák	Automata élzáró gépen, primérezett élanyag ragasztásához (ABS, PVC, PP), valamint furnér és papír élzáróhoz.	Üzemi hőfok: 200-210 °C Előtolási sebesség: 20-40 m/min Hőállóság: 110 °C-ig	Univerzálisan felhasználható. Jó utólagos olvadási tulajdonságok. Alkalmas melamingyantás élek előbevonására.
774.4.2050	EVA ragasztó (granulátum töltőanyaggal)	IVORY	25 kg / zsák			

Megmunkálás típusa: Ragasztóanyag.	manuális, vagy lassú előtoláshoz	általános élzáró géphez 18m/perc előtolásig		nagy előtolási sebességű élzáráshoz		CNC élzáró aggregáthoz
		egyenes él	szoftforming	egyenes él	szoftforming	
EVA: 773.3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●
EVA: 774.4		<input checked="" type="checkbox"/>		●		
PUR: 707.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●	●

Jelmagyarázat:

= nagyon jó

= jó

● = használható